

Техническое описание

Наименование: Лак ПУ Д-Дур полуматовый для наружных работ

Артикул: 2575-001251-200

Описание:

Прозрачный ПУ лак 072 Д-Дур - двухкомпонентный, самогрунтующийся, тиксотропный лак с УФ-защитой для наружных работ. Этот материал был специально разработан для окраски окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из древесины, где важна высокая стойкость поверхности к прямому воздействию УФ-лучей, воздействию влаги, химикатов, слабощелочных и кислотных сред (дождь, осадки). Пригоден для окраски износостойких поверхностей (лестницы, ступени, полы).

Лак Д-Дур подходит для всех типов древесины. Содержание летучих растворителей соответствует всем нормам ISO (подробнее см. сертификационный лист). Не содержит формальдегидных и полиэфирных смол, ксилола, кислотных соединений. Лак может наноситься распылением или электростатическим распылением. Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что: перед нанесением лака поверхность должна быть отшлифована и очищена от пыли. Лак следует наносить в два или три слоя.

Технические данные:

Степень глянца:	35 %
Вязкость при нанесении (DIN4):	18 – 20 секунд
Расход:	120 – 170 г/м ²
Сухой остаток:	47 %
Плотность:	1 кг/л
Жизнеспособность смеси:	4 часа
Сушка при 20°C:	
От пыли:	20 – 30 минут
Для штабелирования:	4 часа
До шлифовки:	12 часов
До следующего слоя:	12 – 16 часов
До полного высыхания:	24 – 28 часов

Приготовление рабочей смеси:

Лак Д-Дур 2575-001251-200
Отвердитель 7000012009*S4C 1085
Разбавитель 800-00218 или DPUR 2000

По объёму
100 %
30 %
20 – 30 %

Примечание:

Хорошо перемешать перед нанесением и приготовлением рабочей смеси.
Хранить лак следует в прохладном помещении в плотно закрытой таре.