

Техническое описание

Наименование: Полиуретановый паркетный лак самогрунт

Артикул: 211.57.15*12A – матовый 15 % блеска
211.57.35*12A – полуматовый 35 % блеска

Описание:

Лак 211-05715 – прозрачный, двухкомпонентный, самогрунтующийся лак для покрытия деревянных ступеней, паркета, полов, столешниц и других поверхностей, где требуется высокая стойкость к механическим и прочим воздействиям. Обладает высоким сухим остатком, отличной растекаемостью и эластичностью. Лак содержит УФ-фильтр, препятствующий изменению цвета.

Лак 211-057** подходит для всех типов древесины.

- перед нанесением лака, поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли
- лак наносится максимум в три слоя по 120 – 180 г/м² каждого слоя
- время сушки между слоями: 2 часа без шлифовки и 12 часов со шлифовкой

Технические данные:

Степень глянца:	15 и 35 % блеска
Вязкость при нанесении (DIN4):	14 – 16 секунд
Расход:	120 – 180 г/м ²
Сухой остаток:	41 %
Плотность:	1 кг/л
Жизнеспособность смеси:	4 часа
Сушка при 20°C:	
От пыли:	30 – 40 минут
Для штабелирования:	2 часа
До шлифовки:	12 часов
До следующего слоя:	12 часов
До полного высыхания:	24 – 28 часов

Приготовление рабочей смеси:

Лак паркетный 211.57.XX
Отвердитель 878-315.10*12A
Разбавитель 800-00218

По объёму
100 %
100 %
10 – 30 %

Примечание:

Хорошо перемешать лак перед применением и приготовлением рабочей смеси. Разбавитель в лак добавляется только в случае, недостаточной растекаемости лака при нанесении на окрашиваемую поверхность.
Хранить лак следует в прохладном помещении в плотно закрытой таре.