

Код

Описание

ZC 3203/34

СПЕЦЭФФЕКТ «ЗОЛОТОЙ МЕТАЛЛИК»

Исполнение по глянцу и цвета	золотой
Область применения:	Плоские детали, рамки, двери, панели
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты

**Технические характеристики:**

Рецептура смешивания:	По весу (кг)	по объему (л)
Часть А	ZC 3203/34	100
Отвердитель	TH 790	30
Растворитель	DT 452 или DT 410	20 – 30
Содержание нелетучего вещества (%):	24 ±2	
Плотность (кг/л):	0,945 ±0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20° С, в секундах)	50 ± 5	
Время жизни(при 20° С)	Примерно 4 часа	
Рекомендованный вес мокрого слоя (г/кв.м.)	100 – 120	
Время сушки (100 г/кв.м. при 20° С)	Примерно 4 часа	
Ускоренная сушка (100 г/кв.м).	Обдув Теплый воздух 50°C Охлаждение	15 минут 50 минут 15 минут
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

**Подготовка субстрата:**

Нанесение акриловых (таких как TU 4103), полиэфирных грунтов или УФ-шпаклевок.

**Общие свойства:**

ZC 3203/34 – это полиуретаново-акриловый эффект золотого металика (финишный). По прошествии 2 часов после нанесения его можно покрывать как глянцевым TL 336/00 так и матовым TZ 13\*\*/00, в зависимости от необходимого результата.

Отвердитель на замену TH 2520 на 20%