

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SC 136*

Быстро сохнущий самогрунтующийся нитроцеллюлозный лак

Степень блеска:	SC 1361 – 10 % SC 1366 – 35 %
Область применения:	Плоские детали
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты и лаконаливные машины

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	21 ± 2
Плотность (кг/л):	0,926 ± 0,030
Вязкость (DIN 8 при 20°C, в секундах)	30 ± 3
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	70-120
Количество слоев	Максимум 4
Интервал между слоями	Минимум 60 минут Максимум 4 часа

Время сушки

(при 100 г/м² и 20°C, минут):

От воздействия пыли	5-7
На отлип	15-20
До складирования	45-50
Ускоренная сушка	Складирование через 15 минут при температуре воздуха 40-60°C

Срок годности:

При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:

SC 1366 – это быстро сохнущий самогрунтующийся лак, гарантирующий отличную твердость поверхности, подходящий для нанесения распылением и лаконаливом на любые типы плоских деталей. Готов к применению.

Подготовка субстрата.

Нанесение морилок серии АС 600/ХХ или ХМ 8000/ХХ.

Специальные указания.

Для достижения одинаковой степени блеска при каждом последующем нанесении, очень важно каждый раз тщательно перемешивать продукт, желательно с использованием шпателя.

При необходимости тонирования, можно добавлять ХС 1900/ХХ.

В течение летнего периода мы рекомендуем использовать медленный растворитель DT 446.