

Прекращает действие предыдущего издания (SC 1366) от 10/01/02

Код

Описание

SUL 3514/00

ПРОЗРАЧНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ НИТРО ПАК

Исполнение по глянцу	SUL 3514/00 – 40 %		
Область применения:	Плоские детали		
Способ нанесения	Лакораспылительные пистолеты и лаконаливные машины.		
Рецептура смешивания:	Rастворитель	по весу (кг)	по объему (л)
Часть А	SUL 3514/00	100	100
	DS 005/00 или ацетон	20 – 30	20 – 30

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	33 ± 5
Плотность (кг/л):	0,926 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °C, в секундах)	50 ± 10
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м.)	70 – 120
Количество слоев	Максимум 4
Интервал между слоями	Минимум 60 минут Максимум 4 часа
Время сушки (при 100 г/кв. м и 20° С):	От пыли 10 – 15 минут На отлив 20 – 30 минут До складирования 45 – 50 минут
Срок годности:	При соответствующих условиях хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность продукта и тщательно размешивайте перед применением для устранения возможного осадка.

Общие свойства:

SUL 3514/00 – это быстро сохнущий самогрунтующийся лак, гарантирующий отличную твердость поверхности, подходящий для нанесения распылением на любые типы плоских и фрезерованных деталей.

Подготовка древесины или шпона:

Нанесение морилок серии АС 600/ХХ или ХМ 8000/ХХ.

Специальные указания:

Для достижения одинаковой степени блеска при каждом последующем нанесении, очень важно каждый раз тщательно перемешивать продукт, желательно с использованием шпателя.

При необходимости тонирования, можно добавлять ХС 1900/ХХ.

В течение летнего периода мы рекомендуем использовать медленный растворитель DT 446.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.