

TLL 3671/13
**Ярко-белая полиуретановая
высокоглянцевая эмаль**

Исполнение по блеску, %:	Более 95		
Область применения:	Плоские фрезерованные детали, панели, фасады		
Способ нанесения:	Распыление, роботы		
Рецептура смещивания:	Основа/эмаль:	По весу (кг)	По объёму (л)
	TLL 3671/13	100	100
	Отвердитель:	75-100	75-100
	Разбавитель:	20-30	20-30

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	71 ± 1		
Плотность, кг/л:	1,390 ± 0,030		
Вязкость (DIN 6 при 20°C), сек	35 ± 5		
Жизнеспособность (при 20°C), час:	5		
Рекомендуемый вес мокрого слоя, гр/м ² :	140 - 180		
Время сушки (при 140 г/м ² и 20°C):	От пыли	20 минут	
	На отлив	60 минут	
	До складирования	24 часа	
Ускоренная сушка (при 140 г/м ²):	Обдув	15 минут	
	Горячий воздух при 50°C	5 часов	
	Охлаждение	15 минут	
Срок годности:	Не ограничен. После длительного хранения необходимо тщательно перемешать продукт для устранения осадка и обеспечения правильного блеска.		

Подготовка поверхности:

Тщательная шлифовка полиуретанового или полиэфирного грунта.

TLL 3671/13 – это ярко-белая полиуретановая высокоглянцевая эмаль. Обладает хорошей укрывистостью, быстрой скоростью сушки. Отлично растекается, образуя гладкую и твёрдую поверхность. Демонстрирует высокую степень белизны и стойкости к пожелтению с течением времени.

Отвердители на замену:

- **THL 3491/00 (75-100%)** – для улучшения растекаемости
- **TH 0724/00 (100%)** – для ускорения сушки

Растворитель на замену:

- **DTL 3686/00 (20-30%)** – для улучшения растекаемости