

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 34\*\*

## Прозрачный полиуретановый самогрунтующийся лак с высоким сухим остатком

Исполнение по глянцу, %:	10, 25, 40, 50		
Область применения:	Профильные детали (рамки картин, плинтуса), точёные и плоские изделия.		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование.		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TU 34**	100	100
Часть Б (отвердитель)	TH 775	50	50
Растворитель	DT 452	5-20	5-25

## Технические характеристики:

Содержание неподвластных веществ (%):	Часть А: 55 ± 1 Часть Б: 28 ± 1
Плотность (кг/л):	Часть А, 10% блеска 1,020 ± 0,030 Часть А, 25, 40, 50% блеска 0,990 ± 0,030 Часть Б 0,948 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °C, в секундах)	Часть А: 57 ± 5 Часть А+Б: 30 ± 3
Жизнеспособность при 20 °C:	3 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 80 до 160
Интервал между слоями	От 1 до 4 часов
Количество слоёв	Максимум 3
Шлифование	Не рекомендуется, особенно скотч-брайтом
Другие покрытия	Не ранее чем через 4 часа

## Время сушки

(при 100 г/м² и 20 °C, минут):	Ускоренная сушка (100 г/м², минут):		
От воздействия пыли	10-15	Обдув	10
На отлип	20-25	Горячий воздух при 50 °C	40
До складирования	2 часа	Охлаждение	10

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		
----------------	---	--	--

## Подготовка субстрата:

Окраска массива морилкой XM 7100/XX или XM 8000/XX, а также AC 600/XX или AC 1400/XX (возможно со связующим).

## Общие свойства:

Серия TU 34\*\* специально разработана для окраски профильных изделий (рамки картин, плинтуса) и точёных деталей, где часто требуется достижение хорошего качества покрытия всего за один слой.

TU 34\*\* – самогрунтующийся лак очень широкого спектра применения. Он обладает очень высоким сухим остатком, хорошей порозаполняющей способностью на любых породах древесины, мягким пастельным цветом и долгим временем жизни. В отличие от других продуктов, он может наноситься при высокой вязкости (24-30 секунд по DIN 4) для использования его наполняющего свойства в полной мере. Нанесение лака непосредственно на морёное изделие не создаёт проблем с появлением пузырьков на поверхности, и поднятие ворса при этом минимальное.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Специальные указания

При необходимости нанесения двух слоев продукта, первый слой не требует шлифовки, так как самогрунтующийся лак хорошо сохраняет адгезию даже по прошествии многих часов. В случае окраски профилей (картичных рам, погонажа и т.п.) шлифовка скотч-брайтом может отрицательно сказаться на адгезии с последующими слоями, так как маттирующий агент, входящий в состав этого лака, имеет тенденцию к полировке. Появляется риск неравномерной матовости на большой поверхности, в этом случае мы советуем связаться с нашим техническим отделом.

### Альтернативный отвердитель.

TH 773 в количестве 50% вместо TH 799 в летнее время или в тропических районах.