

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 61**

Прозрачный полиуретановый самогрунтующийся лак для кухонных фасадов

Исполнение по глянцу, %:	10, 25, 35, 50, 75, 95	
Область применения:	Кухонные фасады	
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты	
Рецептура смешивания:	По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	100	100
Часть Б (отвердитель)	50	50
Растворитель	15-20	20-30

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	40 ± 1	
Плотность (кг/л):	0,970 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20 °C, в секундах)	Часть А: 23 ± 1 Часть А+Б: 20 ± 2	
Жизнеспособность при 20 °C:	6 часов	
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 60 до 150	
Интервал между слоями	От 1 до 24 часов	
Количество слоёв	Максимум 3	
Шлифование	Рекомендуется использовать только наждачную бумагу, шлифовать через 4 часа. Не использовать скотч-брайт.	
Другие покрытия	Не ранее чем через 1 час	

Время сушки			
(при 100 г/м² и 20 °C, минут):			Ускоренная сушка (100 г/м², минут):
От воздействия пыли	5	Обдув	10
На отлип	15	Горячий воздух при 50 °C	30
До складирования	2 часа	Охлаждение	10

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		
-----------------------	---	--	--

Подготовка субстрата:

Окраска массива морилкой ХМ 8000/XX со связующим АХ 2004. Удалить ворс после высыхания.

Общие свойства:

Серия TU 61** специально разработана для окраски дубовых и ореховых фасадов на автоматических линиях.

Главные особенности продукта:

- Позволяет получать за один слой покрытие, сравнимое с двумя слоями обычного полиуретанового лака при условии, что после морилки произведено удаление ворса.
- Хорошая стойкость к бытовым моющим средствам и пищевым продуктам.

Особые предписания:

Если необходимо придать отделочному слою TU 61** цветовой оттенок, используйте оттеночные морилки серии ХС 1900/XX.