

**TUL 3633/13****Белый полиуретановый грунт общего применения**

Область применения:

МДФ, плоские детали

Способ нанесения:

Распыление, лаконалив

Рецептура смешиания:

По весу (гр)

Основа

TUL 3633/13

100

100

Отвердитель

TH 0613/00

30

50

Растворитель

DTL 3631/00

30

30

**Технические характеристики:**

Сухой остаток, %:

77 ± 2

Плотность, кг/л:

1,510 ± 0,030

Вязкость (по Брукфильду при 20°C), спз

11000 ± 1000

Жизнеспособность (при 20°C), час:

3

Вес мокрого слоя, гр/м<sup>2</sup>

Максимум 150

Количество слоёв:

Максимум 3

Интервал между слоями, ч:

1-3

Время сушки (при 100 г/м<sup>2</sup> и 20°C):

От пыли 30 минут

На отлип 60 минут

До складирования 5 часов

До шлифовки 8 часов

Срок годности:

Не ограничен. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.

**Субстрат:** грунт-изолятор для МДФ или тщательно шлифованная древесина.

**TUL 3633/13** – белый полиуретановый грунт. Он легко шлифуется и имеет хорошую устойчивость к усадке. Его специальный состав обеспечивает хорошую укрывистость и в то же время гарантирует максимальную эластичность. Этот грунт пригоден для таких поверхностей, как ДСП и пористые породы древесины, где необходим высокий уровень заполнения пор. Размер микрочастиц внутри грунта оптимизирован таким образом, чтобы не допускать засорение фильтров и сопел.

**Альтернативные растворители:**

**VS 201.** В жаркую погоду рекомендуется применять более медленные растворители, например **DT 0040/00** или **DT 1146/00**.

