

TUL 371*/00
**Прозрачный акриловый
самогрунтующийся лак**

* Степень блеска:	0 – 5%, 2 – 20%, 4 – 40%	
Область применения:	Плоские и точёные изделия, паркет	
Способ нанесения:	Распыление, электростатическое распыление, роботы и вращающиеся диски	
Рецептура смешивания:	По весу (кг)	По объёму (л)
Основа:	TUL 371*/00	100
Отвердитель:	TH 0790/00	10
Растворитель:	DT 0452/00	0-10

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	25 ± 1	
Плотность, кг/л:	0,910 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек	27 ± 3	
Жизнеспособность (при 20°C), час:	24	
Рекомендуемый вес мокрого слоя, гр/м ² :	80 - 130	
Количество слоёв:	Максимум 3	
Время сушки (при 100 г/м ² и 20°C):	От пыли	10 минут
	На отлив	20 минут
	До шлифовки	4 часа
	До складирования	8 часов
Срок годности:	Не ограничен. После длительного хранения необходимо тщательно перемешать продукт для устранения осадка и обеспечения правильного блеска.	

Подготовка поверхности:

Тщательная шлифовка, морение водо- или органоразбавимыми морилками (при необходимости).

TUL 371*/00 – акриловый самогрунтующийся лак широкого спектра действия. Длинный срок жизни, быстрая сушка и возможность использования одного и того же материала в качестве грунта и лака делает его очень удобным для применения. Отличная растекаемость даже при нанесении кистью и высокая твёрдость позволяют применять его для окраски паркета и лестниц. Кроме того, характерная для акрилатов высокая стойкость к пожелтению даёт возможность наносить его и на тёмные и на светлые подложки (в т.ч. отбелённые).

Отвердители на замену:

- THL 3627/00 (10%)

Внимание!

Наносить при температуре не ниже 18°C. При низких температурах высыхание происходит неравномерно, покрытие становится хрупким и менее эластичным.