

Описание

Код

**TZ 49\*\*/00**

**ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК**

Степень глянца (**):	10, 20, 30, 40, 60 и 90 %.		
Область применения:	Общего назначения		
Способ нанесения:	Обычные, аирмикс и безвоздушные.		
Рецептура смещивания:		По весу	По объему
Часть А	TZ 49**	100	100
Часть Б	TH 805	50	50
Растворитель	DPUR 2000	10 – 30	10 – 30

**Технические характеристики:**

Содержание нелетучих веществ (%):	45 ± 2		
Плотность (кг/л):	0,970 ± 0,030		
Вязкость (DIN 4 при 20° С)	60 ± 5 сек		
Жизнеспособность:	3 часа		
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м):	От 80 до 200		
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От пыли	10 минут	
	На отлив	30 минут	
	До складирования	6 часов	
Ускоренная сушка в минутах, (100 г/кв.м):	Обдув	15 минут	
	Горячий воздух при 50°C	45 минут	
	Охлаждение	15 минут	
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

**Общие характеристики:**

TZ 49\*\*/00 – это прозрачный полиуретановый лак общего назначения. Его можно наносить любым типом покрасочных пистолетов, в том числе безвоздушным и «аирмикс» типа. Материал легко наносится, гарантирует гладкость поверхности и равномерную матовость.

**Отвердитель на замену.**

TH 775 в количестве 50 % для увеличения толщины сухой пленки.

TH 779 в количестве 50 % для увеличения скорости сушки.

THL 6367/00 в количестве 50%, на замену TH 805.

**Подготовка субстрата:**

Нанесение ПУ или ПЭ грунтов.

Для получения равномерной матовости поверхности всегда необходимо тщательно перемешивать при помощи шпателя части А и В перед нанесением.

Для тонирования можно использовать тонирующие морилки серии XC 1900/XX.

**Внимание:** реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.