

TZ 56/00**
Прозрачный тиксотропный лак

Исполнение по блеску, %:	10, 20, 30, 40, 50, 70, 95	
Область применения:	Стулья, фрезерованные и гнутые изделия	
Способ нанесения:	Распыление, электростатическое распыление, роботы	
Рецептура смещивания:	По весу (кг)	По объёму (л)
Основа:	TZ 56**/00	100
Отвердитель:	TH 0775/00	50
Растворитель:	DT 0452/00	20-30
		30-40

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	49 ± 1	
Плотность, кг/л:	0.985 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек:	40 ± 5	
Удельное сопротивление (МОм/см):	500 ± 200	
Жизнеспособность (при 20°C), час:	4	
Рекомендуемый вес мокрого слоя, гр/м ² :	100 - 150	
Количество слоёв:	Максимум 2	
Время сушки (при 100 г/м ² и 20°C):	От пыли	10 минут
	На отлив	20 минут
	До складирования	4 часа
Ускоренная сушка (при 100 г/м ² и 50°C):	Облув	15 минут
	Горячий воздух	40 минут
	Охлаждение	15 минут
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения тщательно перемешать для устранения осадка.	

Подготовка поверхности:

Тщательная шлифовка, морение водо- или органоразбавимыми морилками (при необходимости).

TZ 56/00** – полиуретановый прозрачный лак чрезвычайно широкого спектра применения, обладающий хорошей смачиваемостью, тиксотропностью, стойкостью к царапанью и высокой толщиной сухой плёнки. Этот лак был специально разработан для нанесения на вертикальные поверхности и демонстрирует прекрасную смачиваемость при электростатическом способе нанесения.

При условии тщательной шлифовки первого слоя может также использоваться как самогрунтующийся лак.

Отвердители на замену:

- **TH 0780/00** (50%) – для улучшения смачиваемости;
- **TH 0727/00** (50%) – для применения с помощью электростатического оборудования.