

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TZ 643

Прозрачный полиуретановый лак

Исполнение по глянцу:	30%		
Область применения:	Плоские детали, двери, погонаж, точёные детали		
Способ нанесения:	Обычные и безвоздушные пистолеты		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TZ 643	100	100
Часть Б	TH 675	50	50
Растворитель	DT 452	50	50

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Часть А: 48 ± 2
Плотность (кг/л):	Часть А: 0,968 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° С, в секундах)	Часть А: 45 ± 5
Жизнеспособность при 20° С:	3 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 80 до 200
Интервал между слоями:	Минимум 30 минут – максимум 2 часа

Время сушки

(при 100 г/м² и 20° С, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	10 – 15	Обдув	15
На отлив	30 – 40	Горячий воздух при 50° С	60
До складирования	6 часов	Охлаждение	15

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	
-----------------------	---	--

Подготовка субстрата:

Окраска полиуретановыми (ТУ 629) или полиэфирными грунтами.

Общие свойства:

TZ 643 – это матовый лак чрезвычайно широкого применения, наносимый распылением, включая «аирмикс», безвоздушные, качающиеся и неподвижные пистолеты. Они наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности. Высокий сухой остаток позволяет применять обычную или ускоренную сушку с длительностью процесса, по меньшей мере, 2 часа и делает их менее подходящими для кратковременной туннельной сушки.

TZ 643 обеспечивает равномерность гладкости и матовости поверхности и её хорошую твёрдость.

Особые указания:

Для получения равномерной матовости поверхности чрезвычайно важно тщательно размешать компонент А перед применением, используя шпатель.