

**TZL 3634/13****Белая полиуретановая эмаль**

Степень блеска, %: 25

Область применения: МДФ, плоские детали

Способ нанесения: Распыление, лаконалив

Рецептура смещивания:	По весу (гр)	По объёму (мл)
Основа	100	100
Отвердитель	50	50
Растворитель	30	30

**Технические характеристики:**

Сухой остаток, %: 66 ± 2

Плотность, кг/л: 1,330 ± 0,030

Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек 100 ± 10

Жизнеспособность (при 20°C), час: 3

Вес мокрого слоя, гр/м<sup>2</sup> 80 - 150

Время сушки (при 100 г/м <sup>2</sup> и 20°C):	От пыли	10 минут
	На отлив	30 минут
	До складирования	4 часа

Ускоренная сушка (при 100 г/м <sup>2</sup> и 50°C):	Обдув	15 минут
	Горячий воздух	60 минут
	Охлаждение	15 минут

Срок годности: Не ограничен. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.

**Субстрат:** полиуретановые или полиэфирные грунты.**TZL 3634/13** – белая полиуретановая эмаль с хорошей растекаемостью на горизонтальных плоскостях, но в то же время хорошо удерживается на кромках. Обеспечивает хорошую гладкость и твёрдость поверхности, а также обладает высокой стойкостью к пожелтению.**Альтернативные растворители:****VS 201.** В жаркую погоду рекомендуется применять более медленные растворители, например **DT 1146/00**.