

TZL 363*/00**Прозрачный акриловый лак**

* Степень блеска:	2 – 95%, 6 – 25%, 7 – 5%, 8 – 50%	
Область применения:	Осветлённая или окрашенная в пастельные цвета древесина	
Способ нанесения:	Распыление, лаконалив	
Рецептура смешивания:	По весу (гр)	По объёму (мл)
Основа	TZL 363*/00	100
Отвердитель	THL 3627/00	10
Растворитель	DTL 3631/00	30

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	23 ± 1	
Плотность, кг/л:	0.920 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек	31 ± 3	
Жизнеспособность (при 20°C), час:	24	
Вес мокрого слоя, гр/кв.м.	Максимум 130	
Время сушки (при 100г/м ² и 20°C):	От пыли	15 минут
	На отлип	30 минут
	До складирования	6 часов
Срок годности:	Не ограничен. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подложка: акриловый грунт.

TZL 363*/00 – прозрачный акриловый лак, обладающий хорошей прозрачностью и укрывной способностью. Образует приятную на ощупь поверхность. Рекомендуется для систем отделки, требующих высокую стойкость к пожелтению.

Отвердитель на замену:
THL 3626/00 (20%)

Особые указания:

- Наносить при температуре не ниже 18°C. При низких температурах высыхание происходит неравномерно, покрытие становится хрупким и менее эластичным.
- Должен перекрываться акриловым лаком, например, TZL 363*/00 или TZ 70**/00.

Альтернативные растворители:

VS 201. В жаркую погоду рекомендуется применять более медленные растворители, например **DT 1146/00**.

