

Universalfarg V15

Уретано - акриловая универсальная краска



Тип материала

Уретано-акриловая краска универсального применения.

Применение

Предназначена для окраски внутренних и наружных деревянных поверхностей – мебели, дверей, окон, столярных изделий, панелей, обшивок, элементов садово-парковой архитектуры и т.д. Подходит для нанесения на внутренние и наружные крытые бетонные поверхности, загрунтованный металл, линолеум. Можно применять для полов в жилых, общественных и складских помещениях, которые подвергаются умеренному механическому и химическому воздействию.

Спецсвойства

Краска характеризуется высокими прочностными характеристиками в сочетании с хорошей эластичностью. Выдерживает влияние бытовых реагентов, щелочных средств. Соединение уретано - акрилового связующего сокращает время сушки и делает поверхность устойчивой к УФ лучам.

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее растворителем. Новые деревянные поверхности отшлифовать полностью, пыль от шлифования удалить. Глянцевые ранее окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния. Снять скребком старое отслаивающееся покрытие. Если поверхность заражена плесенью или грибком следует полностью очистить ее специальными средствами. Новые бетонные поверхности до нанесения лака должны

Связующее вещество	Уретан-акрил
Блеск	15% - полуматовая
Плотность	1,24 кг/л
Сухой остаток	39% от объема
Растворитель , очистка инструмента	Вода
Время высыхания	На отлип - 1-2 часа, полное высыхание - 3-4 дня
Нанесения т°	От +5°C
Вязкость	320 сР
Расход	8-12 м2/л
Нанесение	Кисть / окунание / распыление
Цвет	Белый (база А), база С
Пожарная безопасность	Не воспламеняется
Время хранения	2 года, в таре производителя
Упаковка	9л, 2.7л, 0.9л

выдерживаться, как минимум 4 недели и быть достаточно прочными и отвердевшими. Перед лакированием бетонной поверхности проверить подложку на предмет влажности – максимальная влажность должна составлять примерно 4% весовых и 97% относительной влажности. Перед лакированием линолеума необходимо очистить его растворителем.

Условия нанесения

Во время нанесения продукта температура воздуха, обрабатываемой поверхности должна быть от +5°C до +35°C и относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания увеличивается. Окрашивание нельзя производить при прямом солнечном освещении. Отделку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность лакокрасочной пленки успела высохнуть до выпадения вечерней росы.