

# COLOREX ВАГАНС 25

Интерьерная стирол-акрилатная  
водостойкая краска



## Технические данные:

<b>Область применения</b>	Интерьер
<b>Глянец</b>	25 (полуматовый/матовый)
<b>Базис/цвет</b>	A, C / NCS 2024
<b>Связующее</b>	Стирол-акрилат
<b>Сухой остаток</b>	34%
<b>Плотность</b>	1,23кг/л
<b>Стойкость к мытью</b>	Класс 1 (EN13300)
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л
<b>МТФП</b>	+5°C
<b>Метод нанесения</b>	Кисть, валик, распыление
<b>Сухой от пыли</b>	1 час
<b>Перекраска</b>	2-3 часа
<b>Полностью сухой</b>	24 часа
<b>Срок хранения</b>	24 месяца в закрытой таре
<b>Горючесть</b>	Не горючий
<b>ПВЛОС</b>	Кат A/a 30 г/л (2010)
<b>Упаковка</b>	0.9л, 2,7л, 9л

## Описание продукции:

**Ваганс 25** – водорастворимая, стирол-акрилатная, водостойкая полуматовая краска с высокой механической стойкостью, укрывистостью и белизной.

**Предназначена** для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, зашпаклеванных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, покрытых стекловолокнистыми обоями стен, потолков и конструктивных элементов, требующих повышенной влагостойкости в интерьере.

**Применяется** для окраски стен и потолков во влажных помещениях, т.к. ванные комнаты, кухни, постирочные, бассейны. Благодаря низкой наполненности имеет отличные показатели смачивания и адгезии, а также все необходимые биотерминалы для применения во влажных помещениях

## Инструкция по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.

**Подготовка.** Неокрашенную поверхность очистить от непрочных старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости зашпаклевать акриловой шпатлевкой. Ранее окрашенную поверхность тщательно промыть водой и дать высохнуть. Глянцевую, ранее окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неоднородную поверхность загрунтовать Colorex Vagans 25 разбавленной водой до 20% по объему

**Нанесение.** Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% по объему. Наносить краску в 1-2 слоя с указанным расходом. Рекомендуется использовать нейлоновые/полиэфирные кисти или валики, при безвоздушном распылении давление 140 БАР (2000 PSI), дюза 0,3-0,5мм. Для лучшего финишного эффекта при нанесении валиком наносите краску в одном направлении от основного источника света.

**Ремонтная окраска.** Поверхность, окрашенную краской Colorex Ваганс 25, можно окрашивать ей же или любой другой водо-разбавляемой краской из программы поставок Colorex.

**Очистка инструментов.** Убрать лишнюю краску с инструмента ветошью. Инструменты промыть водой с мылом.

**Эксплуатация поверхности.** Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 24 часа. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. После допускается очистка сухой мягкой губкой. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечной интенсивной очистки.

**Окружающая среда и безопасность.** Остатки краски передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию, водоем или почву. Избегать попадания в глаза и пищевод. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Применять перчатки для защиты рук. Не смешивать с другими красками и растворителями.