



Projekt Base

Матовая грунтовочная краска



Матовая изолирующая адгезионная грунтовочная краска для сухих помещений.

Применение

Применяется для грунтования стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена для нанесения на бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсовые, кирпичные, ДСП, ДВП поверхности. Обладает хорошей адгезией к чистым поверхностям, окрашенным ранее латексным, алкидным, эпоксидным или каталитическим краскам. Может использоваться без финишного покрытия.

Свойства

Грунтовочная краска легко раскатывается, не образуя полос. Не разбрызгивается. Краска имеет низкую светоотражающую способность.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Очистить подложку от пыли, грязи, масел, воска, ржавчины и легко отслаивающихся частиц. Зашпаклевать швы, трещины, отверстия от гвоздей и другие неровные участки подходящей шпатлевкой. После высыхания шпатлевки обработать поверхность шлифовальной бумагой и тщательно удалить пыль. Ранее окрашенные поверхности следует вымыть водным раствором соды, после чего тщательно промыть водой. Глянцевые участки старого лакокрасочного покрытия необходимо обработать среднезернистой шлифовальной бумагой до матового состояния для достижения наилучшей адгезии между покрытиями. Меловую или известковую побелку, а также kleевую краску необходимо удалить полностью. При подготовке оклеенных поверхностей следует убедиться в том, что обои или ткань плотно к ним прилегают. При необходимости подклейте отклеившиеся места. Места, пораженные плесенью или грибком, следует обработать специальными средствами.

Связующее вещество	Поливинилацетат (ПВА)
Блеск	5-6% - матовая
Плотность	1,40 ± 2% кг/л
Сухой остаток	34% от объема
Растворитель	Вода
Время высыхания	На отлив - 1 час, полное высыхание - 3 часа
t° нанесения	мин. +5°C
Вязкость	160 сР
Расход	6-8 м²/л, в зависимости от типа поверхности
Нанесение	Кисть, валик
Цвет	Белый (база А)
Пожарная безопасность	Невоспламеняющаяся
Время хранения	2 года с момента изготовления в закрытой заводской таре
Упаковка	База А: 0,9л, 2,7л, 9л

Нанесение

Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить валиком либо кистью. Для нанесения методом распыления разбавить водой на 5-10%. Можно использовать одну и ту же краску в качестве грунта и финишного слоя. При использовании колерованной краски рекомендуется наносить в 2 слоя.

Условия нанесения

Во время нанесения краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Охрана труда

Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом и попадания в дыхательные пути.

Захист окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку - соблюдать местное законодательство.

**Хранить в плотно закрытой упаковке.
Беречь от замерзания.**