




3D Технология 3-х-мерного прессования

3-х-мерное каширивание пленки



КЛЕЙБЕРИТ ПУР дисперсии

КЛЕЙБЕРИТ Супратерм 430

Высокотемпературостойкая 1-компонентная ПУР дисперсия со встроенным отвердителем. Нет необходимости вмешивать отвердитель, не надо учитывать время жизнеспособности. Очень низкая температура реактивации позволяет использовать данную дисперсию для приклеивания всех стандартных плёнок, а особенно High Gloss и тонких плёнок. Возможна необычно высокая термостойкость готового изделия до 130°C. Очень лёгкая переработка ручным распылительным пистолетом или также распылительными автоматическими установками или робототехникой.

КЛЕЙБЕРИТ Супратерм 432

Более дешёвая альтернатива к 436 системам 2-х компонентная ПУР дисперсия с длительным временем жизнеспособности. Низкая температура активации от 55°C и высокая температуростойкость без отвердителя 80°C, с отвердителем 110°C.

КЛЕЙБЕРИТ Супратерм 436

ПУР дисперсия наивысшего качества, может использоваться в качестве 1- так и 2-х компонентной системы. Может применяться для всех имеющихся на рынке плёнок. Очень низкая температура реактивации от 50°C, обеспечивает наилучшие результаты с High Gloss и тонкими плёнками. Очень высокая температуростойкость без отвердителя 90°C, с отвердителем 120°C.

ПУР

Метод 3-х-мерного каширивания пленки на фрезерованные и формованные древесные материалы (в основном МДФ) находит свое применение преимущественно при производстве мебельных фасадов (кухонные фасады, фасады шкафов), а также дверных филенок.

Для этих целей в основном используются низковязкие, хорошо распыляемые дисперсии на основе полиуретана (ПУРа).

Они характеризуются следующими свойствами:

- Высокой температуростойкостью
- Высокой влаго- и водостойкостью
- Хорошая адгезия к ПВХ, ПП, ПЭТ- и ABS-пленкам
- Очень хорошая начальная прочность

Дисперсии на основе ПВА находят свое применение при 3-х-мерном каширании шпонов, например, в процессе изготовления дверных филенок.

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 WEINGARTEN
GERMANY
Phone +49 7244 62-0
Fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com



Переработка

Полиуретановые дисперсии наносятся на заготовку методом распыления. По краям и во фрезерованной области вследствие большой пористости нанесение клея должно быть дву-кратным. Количество нанесения на плоскую поверхность - ок. 50 г/м², по кромке и в области профилирования - ок. 100 г/м². Через прим. 30 до 60 мин. [время обдува] после полного высыхания детали могут быть поданы в мембранный пресс.

Посредством температуры и давления клей реактивируется и пленка кашируется по контуру материала.

При приклеивании шпона нанесение клея, как правило, осуществляется на шпон (посредством kleenanoсящего валика или kleenanoсящего оборудования). Необходимо дополнительно увлажнить шпон, чтобы избежать его растрескивания в процессе прессования. Непосредственно после нанесения клея шпон укладывается на заготовку, подается в мембранный пресс, в котором и происходит процесс запрессовывания.

КЛЕЙБЕРИТ ПУР – Клеевые системы для 3-х мерной-технологии

	Продукт	Цвет дисперсии	Цвет после отверждения	Вязкость [mPa.s]	Отвердитель	Реактивация	Оптим. диаметр сопла [мм]	Ориентировочные значения давления распыливания* [bar]	Температ. реактивации [°C]	Термостойкость [в завис. от материала] [°C]	Особенности
1 комп. / потенчные ПУ дисперсии	430.2	голубой	голубоватый прозрачный	800	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	до 120	очень высокая теплостойкость
	430.3	белый	прозрачный	800	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	до 120	
	430.4	белый	белый непрозрачный	800	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	до 120	
	430.6	голубой	голубоватый прозрачный	2500	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	до 120	для темных MDF, тонких пленок и пленок с высоким глянцем, пригодны для машинного нанесения, особо гладкая поверхность
	430.7	белый	прозрачный	2500	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	до 120	
	430.8	белый	белый непрозрачный	2500	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	до 120	белый после высыхания, особенно пригоден для темных MDF и тонких пленок
	430.9	белый	флюоресцентный	2500	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	до 120	рецептура с флюоресцентом для лучшего контроля нанесения при помощи УФ света, особенно для автоматических установок
	431.7	белый	прозрачный	2000	встроенный отвердитель	до 72 ч	1,0 - 1,7	сопло: 1,0 = 3,0 - 6,0 сопло: 1,4 = 2,0 - 4,0	от 50	до 120	подходит для небольших диаметров сопла, не забивает сопла, особенно для автоматических установок, очень гомогенная поверхность, идеально для пленок High Gloss
1 комп. / 2 комп. дисперсии	432.4	голубой	голубоватый прозрачный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 55	без отвердителя: 80 с отвердителем: 110	более дешёвая альтернатива
	432.5	белый	прозрачный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 55	без отвердителя: 80 с отвердителем: 110	
	432.6	голубой	голубоватый прозрачный	2200	5 % 807.0	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 55	без отвердителя: 80 с отвердителем: 110	Хорошее нанесение, для тёмных МДФ, тонких пленок и High Gloss особенно подходит для автоматического нанесения
	432.7	белый	прозрачный	2200	5 % 807.0	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 55	без отвердителя: 80 с отвердителем: 110	
	436.1	белый	прозрачный	100	5 % 807.0	до 24 ч	0,8 - 1,3	сопло: 0,8 = 1,3 - 3,0 сопло: 1,3 = 1,3 - 3,0	от 55	без отвердителя: 80 с отвердителем: 120	для очень небольшого диаметра сопла, возможно мелкое распыление, для высокоплотного МДФ
	436.2	голубой	голубоватый прозрачный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	Низкая температура реактивации, очень высокая термостойкость, более дешёвая альтернатива
	436.3	белый	прозрачный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	
	436.4	белый	белый непрозрачный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	Добавление флюоресцентного вещества к версии 436.3 для улучшенного контроля нанесения под УФ светом, особенно для автоматических установок
	436.5	белый	флюоресцентный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,2 - 1,7	сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5 сопло: 1,6 = 1,5 - 3,0	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	
	436.6	голубой	голубоватый прозрачный	2200	5 % 807.0	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	для темных МДФ, тонких пленок и пленок с высоким глянцем, пригоден для машинного нанесения, особо гладкая поверхность
	436.7	белый	прозрачный	2200	5 % 807.0	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	
	436.8	белый	белый непрозрачный	2200	5 % 807.0	до 72 ч	1,7 - 2,0	сопло: 1,7 = 2,0 - 4,0 сопло: 2,0 = 2,5 - 4,5	от 50	без отвердителя: 90 с отвердителем: 120	при высыхании белый, хорошо подходит для тёмных МДФ и тонких пленок
	439.3	белый	мутно-прозрачный	800	5 % 807.0	до 72 ч	1,0 - 1,7	сопло: 1,0 = 2,5 - 3,5 сопло: 1,4 = 1,5 - 2,5	от 55	без отвердителя: 80 с отвердителем: 120	подходит для небольшого диаметра сопла, дешёвая альтернатива, для 3 Д мебельных фронтов и каширования сапонов автомобилей. Продукт обладает высокой клейкостью в высоком состоянии, поэтому плиты с нанесенным клеем не шабелировать без разделятельных слоев.

*Из-за большого количества различных распылительных пистолетов и диаметров дюз в каждом случае применения оптимальное давление распыления необходимо определить в процессе собственных испытаний.