

ВИД ОТДЕЛКИ: ПРОЗРАЧНЫЙ, ОТКРЫТОПОРИСТЫЙ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВАЯ ОТДЕЛКА 10% БЛЕСКА
СИСТЕМА ОКРАСКИ: БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ (TR 5008), ЛАК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ АКРИЛОВЫЙ (TZ 9310/00)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
ОКРАСКА: СТОЛЫ, БАРНЫЕ СТОЙКИ, ПЛОСКИЕ ДЕТАЛИ ПОДВЕРЖЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Примечание: TR 5008 – этот грунт-изолятор очень хорошо смачивает поры шпона и “цементирует подложку”, что в дальнейшем поможет избежать образования пузырей на последующих слоях ЛКМ, придаст шпону твёрдость и снизит просадку последующих наносимых покрытий.

Примечание: Если время сушки более 4-х часов, то следует просушить барьерный грунт до следующего дня (ночь), а затем сделать лёгкую шлифовку поверхности абразивом зернистостью Р 240 – Р 320.

Примечание: Количество слоёв лака напрямую зависит от глубины пор шпона и текстуры шпона. При необходимости можно нанести ещё один слой лака для увеличения толщины покрытия.

Следует помнить, что акриловые материалы в отличие от ПУ покрытий, имеют более длительный срок набора прочности и полной полимеризации, который составляет около 30 дней. Соответственно проводить различные химические тесты и проверять данный акриловый лак на физико-механическую устойчивость раньше этого времени не рекомендуется производителем.

Также окрашенные акриловым лаком изделия не рекомендуется упаковывать в стрейч плёнку или картон раньше чем через 7 суток (в хорошо проветриваемом тёплом помещении), так как остаточный растворитель ещё не улетучился и высока вероятность дальнейшего присутствия запаха растворителя на монтажном объекте.